



Voranstrich Nr. 03 (lösemittelhaltig)

Der Polymerbitumen-Voranstrich Nr. 03 ist eine Polymerbitumenlösung mit Zusatz von Haftadditiven auf der Basis von organischen Lösungsmitteln.

Einsatzbereiche:

- Oberflächenbehandlung der orthotropen Platten von Brückentragwerken vor dem Verlegen der Schutzschicht;
- Oberflächenbehandlung der Stahlbetonplatte der Fahrbahn eines Brückentragwerks vor dem Verlegen der Sperrschicht;
- Oberflächenbehandlung verschiedener Baukonstruktionen vor dem Verlegen der Abdichtung.

Der Verbrauch beträgt 0.25 – 0.35 l/m².

Produktbeschreibung:

Der Polymerbitumen-Voranstrich Nr. 03 ist eine Polymerbitumenlösung mit Zusatz von Haftadditiven auf der Basis von organischen Lösungsmitteln. Er weist eine hohe Eindringfähigkeit sowie geringe Trocknungszeit auf.



Anwendung:

Gemäß den allgemeinen Anweisungen von TECHNOMICOL für Projektierung und Einsatz von Schweißbahnen und für Bauwerksabdichtung.

Der Temperaturanwendungsbereich liegt zwischen -20°C und +40°C. Bei Temperaturen unter +5°C mindestens 24 Stunden lang in einem warmen Raum aufbewahren. Die Trocknungszeit beträgt unter normalen Bedingungen nicht mehr als 10 Minuten. Von offener Flamme sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen lassen.

Lagerhaltung:

Trocken, kühl (-20°C - +30°C) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Mindesthaltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate.

Transport:

Der Kleber kann mit allen Standard-Transportmitteln und gemäß den geltenden Regelungen für Transport von leichtentzündbaren Stoffen transportiert werden.

Verpackung:

Metallgebilde: 20l.

Eigenschaften	Einheit	Messwert
Massenanteil schwerflüchtiger Stoffe	%	25-30
Trocknungszeit	Min.	10
Relative Viskosität	s	10-30